

SERIE 3820.0000 OMNIA SETA - SMALTO POLIVALENTE SETINATO AD ACQUA
Impieghi

Verniciatura e ripristino di infissi, mobili e qualsiasi supporto in legno o ferro opportunamente preparato.
 Verniciatura di pareti murali e zoccolature ove si vuole la finitura setinata, lavabile e, se necessario, disinfettabile per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e le bevande, in conformità alla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali

Smalto acrilico setinato idrosolubile, dotato di:

- elevata scorrevolezza all'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- iningiallente;
- ininfiammabile.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	22 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,150 ± 0,080
Residuo secco	%	49 ± 1
Spessore ottimale	micron	30 - 40 per mano
Resa teorica	mq/lt	9 - 10
Lavabilità (Norma UNI 10560/1996)	cicli Gardner	> 12000 passate doppie
Resistenza agli agenti di disinfezione: dopo immersione per 24 ore in soluzione di Ipoclorito di Sodio al 3%		nessuna alterazione
Aderenza (prova di quadrettatura)	% %	90 - 100 su ferro 100 su legno
Aspetto del film	gloss	30 ± 5 (setinato)
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20
Essiccazione al tatto	minuti	50
Essiccazione in profondità	ore	6
Sovraverniciabilità	ore	12 - 24

Modalità applicative

A pennello	tal quale	all'occorrenza diluire con acqua al 5% massimo
A spruzzo	diluire con	acqua al 10% circa
Aerografo	ugello pressione	mm.1,7 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi
SU LEGNO NUOVO

Applicare una mano di Fondo Acrilico all'acqua bianco per Omnia serie 3790.0050, opportunamente diluito. Carteggiare dopo 12 ore e finire con due mani di Omnia Seta applicate a 24 ore l'una dall'altra.

SU FERRO NUOVO

Pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine. Applicare una mano di una nostra antiruggine Inoxal o Fosfinoxal oppure Eko-Oxal serie 1620.0000 se si desidera un ciclo totalmente all'acqua. Dopo 24 ore finire con due mani di Omnia Seta.

SU LEGNO E FERRO GIA' PITTURATI E IN BUONE CONDIZIONI

Pulire perfettamente, se necessario stuccare e carteggiare eventuali imperfezioni, quindi applicare due mani di Omnia Seta.

SERIE 3820.0000 OMNIA SETA - SMALTO POLIVALENTE SETINATO AD ACQUA

SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Fondo Acrilico per Omnia serie 3790.0050 o di Titancril serie 2340.0003 e finire con una o due mani di Omnia Seta.

SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera e semilavabili escluse)

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare due mani di Omnia Seta.

SU LAMIERA ZINCATA

Il 3820.0000 può essere utilizzato anche su lamiera zincata e su PVC adeguatamente preparati.

Note

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.
- L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C.
- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

Data 27/08/08