

SERIE 3710.0000 SETTEBELLO OPACO - SMALTO SINTETICO EXTRA
Impieghi

Come smalto di finitura opaco di grande dilatazione e copertura.

Dall'aspetto delicato e morbido è di facile pennellabilità ed è adatto per finiture di pregio su infissi, porte, manufatti in legno o in ferro ecc.

Caratteristiche generali

Smalto alchilico opaco bianco e nero o nelle tinte della cartella Settebello per quantitativi minimi di almeno 300 kg.

Il prodotto presenta:

- aspetto totalmente opaco;
- facilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- elevata copertura e buon riempimento;
- ottima elasticità ed aderenza.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	13 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,250 ± 0,030
Residuo secco	%	70 ± 2
Spessore ottimale	micron	30 - 40
Resa teorica	mq/lt	9 - 10 (allo spessore di 30 micron)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100 (su legno)
Aspetto del film	gloss	5 (opaco)
Diluente	codice	9110.0001
Essiccazione fuori polvere	minuti	90
Essiccazione al tatto	ore	5 - 6
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 al 2-3%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 5%
Aerografo	ugello	mm. 1,5
	pressione	Atm 3-4

Cicli indicativi
SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di Titanopac 3210.0050 e dopo 24 ore, carteggiare ed applica il Settebello Opaco.

SU FERRO NUDO

Si consiglia di applicare su Antiruggine 1350.0153 o 1300.0000.

Data 20/12/06