

SERIE 7300.0040 SANOLEGNO PARQUET LUCIDO - FLATting ALL'ACQUA**Impieghi**

Vernice trasparente lucida all'acqua di finitura per parquet, battiscopa, cornici ecc.
Preserva, decora e rende idrorepellente il legno.

Caratteristiche generali

Vernice protettiva del legno, ne ravviva la venatura e ne migliora l'aspetto con un effetto luminoso.

Presenta inoltre:

- rapidità di essiccazione;
- elevata elasticità;
- elevata resistenza all'abrasione (al graffio);
- ottima pennellabilità e dilatazione;
- resistenza all'acqua;
- buona resistenza agli agenti chimici.

Caratteristiche Tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	110 ± 5
Peso specifico	kg/lt	1,020 ± 0,030
Residuo secco	%	31 ± 2
Resa teorica	mq/lt	10 - 12
Aspetto del film	gloss	75 - 80 (lucido)
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20-25
Essiccazione al tatto	ore	1 e 30'
Essiccazione in profondità	ore	13
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

Modalità applicative

A pennello o spruzzo	diluire con	acqua al 5 - 7%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3 - 5
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli Indicativi

Può essere applicato su fondi nitro o poliuretanic, accuratamente carteggiati, o direttamente su legno grezzo applicando una prima mano diluita al 10 - 15%. Dopo 12 - 18 ore eseguire una leggera carteggiatura con grana 220 o 240 e finire con la seconda mano di 7300.0040 Sanolegno Parquet Lucido.

Note

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

TEME IL GELO. Conservare sopra i 5°C. Applicare con temperature superiori agli 8-10°C.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso con Diluyente Nitro 9210.0012.

Agitare bene prima dell'uso.

19/02/07