

**SERIE 2222.0000      CALCIMINE - INTONACO MINERALE TRASPIRANTE PER ESTERNI****Impieghi**

In edilizia come intonaco colorato per esterni a base di grassello di calce lungamente stagionato. Ideale per tutti gli edifici di importanza artistico ambientale, in quanto è traspirante, resistente agli agenti atmosferici così da garantire la salubrità delle murature.

Si possono ottenere finiture rasate o rustiche.

**Caratteristiche generali**

Intonaco minerale a spessore, dotato di:

- alta copertura;
- elevata traspirabilità;
- non screpola ad alti spessori;
- facile applicabilità;
- può essere tinteggiata solo con i coloranti a base di ossidi (TS, YS, WS) del sistema Colormaker.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	7000 ± 500
Peso specifico	kg/lit	1,630 ± 0,030
Residuo secco	%	77,4 ± 2
Resa teorica	mq/lit	0,4 - 0,6
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	12 minimo

**Modalità applicative**

Si stende a spatola con lama in acciaio e si lavora con spatola di P.V.C. per una finitura rasata, o con un frattazzo in spugna per una finitura rustica.

Mescolare con cura il prodotto aggiungendo il 2 - 3% massimo di acqua.

Si consiglia quindi di procedere nel seguente modo:

1^ mano: Fissativo serie 2320.0060 Siloprimer o Serie 2340.0090 Silofix White;

2^ mano: Calcimine serie 2222.0000;

3^ mano: Silisolv serie 2320.0035 (una mano leggera per dare una maggiore idrorepellenza al ciclo).

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Gli attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

**Cicli indicativi****INTONACO NUOVO**

Deve essere sufficientemente stagionato e privo di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non ben aderente.

Si consiglia di inumidire il supporto prima dell'applicazione dell'intonaco.

**INTONACO VECCHIO O GIA' PITTURATO**

Asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura.

Si consiglia di applicare una mano di Silofix White serie 2340.0090 o Titancril serie 2340.0003 per consolidare il supporto.

Data 26/10/04