

SERIE 2221.0000 CALCIMINE - PITTURA MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE**Impieghi**

In edilizia come pittura murale per interno, esterno a base di grassello di calce lungamente stagionato. Per la traspirabilità e l'azione igienizzante svolta dalla calce è consigliata in tutte le tinteggiature tradizionali. Si presta ottimamente per il restauro.

Caratteristiche generali

Pittura minerale bianca di aspetto vellutato, dotata di:

- alta copertura;
- elevata traspirabilità;
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità;
- può essere tinteggiata solo con i coloranti a base di ossidi (TS, YS, WS) del sistema Colormaker.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	Cps.	4000 ± 500
Peso specifico	kg/lt	1,400 ± 0,0400
Residuo secco	%	52 ± 2
Resa teorica	mq/lt mq/kg	4 - 5 3 - 4
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Permeabilità al vapore (24 h)	gr/mq	480
Valore di diffusione (DIN 52615)		35
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 60
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	2 - 4

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua 30 - 40%
A rullo	diluire con	acqua 25 - 35%

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente l'acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere sufficientemente stagionati e ben asciutti, privi di impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non ben aderente.

All'esterno la pittura deve essere applicata solo su supporti intonacati non precedentemente tinteggiati. Durante la stagione calda è consigliabile inumidire la superficie prima della pitturazione.

Il tinteggio può venire protetto per garantire una più lunga durata specie nel caso di colorazioni intense. A questo scopo si consiglia di applicare una mano di Silisolv 2320.0035.

Se l'intonaco è sfarinante, è necessario applicare una mano di fissativo isolante all'acqua White Fixative 2340.0070 diluito con acqua sino al rapporto 1:5 per consolidare il muro.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

ESTERNO: data la natura della pittura minerale è possibile verniciare solo supporti precedentemente trattati a calce o con pitture ai silicati.

INTERNO: asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere col fissativo isolante come sopraindicato.

I supporti gessosi devono essere preventivamente isolati con White Fixative 2340.0070 perché calce e gesso, a diretto contatto, possono generare incompatibilità, pregiudicando l'adesione.

Data 06/02/04