

SERIE 2311.0400 VENEXIANO - STUCCO VENEZIANO LUCIDO DIRETTO**Impieghi**

Rivestimento minerale a spatola, auto lucidante, traspirante e lavabile. La particolarità dei componenti unita alla tecnica applicativa permettono di ottenere eleganti decorazioni e raffinati effetti su pareti o particolari architettonici quali colonne, cornici. Applicabile su svariati supporti murari, come gesso, intonaco civile, carton gesso adeguatamente preparati. E' la base per ottenere le tinte della cartella Venexiano con il SISTEMA COLORMAKER.

Data l'elevata viscosità del prodotto si consiglia di agitare bene al mixer il prodotto per ottenere una perfetta omogeneizzazione dei coloranti.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice.

Dopo l'applicazione presenta le seguenti caratteristiche:

- ottima aderenza;
- traspirabilità;
- impermeabilità all'acqua;
- non emana odori sgradevoli.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Peso specifico	kg/lt	1,660 ± 0,050
Residuo secco	%	80 ± 2
Aspetto del film	gloss	lucido
Resa su intonaco grezzo	mq/lt	3 - 4
Resa su intonaco liscio	mq/lt	6 - 8
Diluyente		il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con piccole aggiunte di acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	15 - 20
Essiccazione al tatto	ore	3 - 4
Essiccazione in profondità	ore	24

Modalità applicative

Preparazione del supporto e ciclo applicativo:

- 1) Pulizia accurata del supporto tramite spazzolatura.
- 2) Isolare con fissativo Titancri l serie 2340.0003 (vedi scheda tecnica).
- 3) Dopo circa 6 ore rasare con Venexiano.
- 4) Dopo 4 - 5 ore carteggiare con carta abrasiva fine.
- 5) Applicare le ultime mani di Venexiano con spatola inox di grandezza variabile a seconda dell'effetto finale desiderato.
- 6) Dopo circa 60 minuti ripassare la superficie con carta abrasiva speciale 2000, o con apposita spazzola.
- 7) Rifinire e lucidare con la spatola inox per creare l'effetto chiaro scuro.

Qualora si desideri ottenere una lucidatura omogenea, mantenendo i toni chiaro/scuri, a distanza di 8 - 10 ore strofinare tutta la superficie con ovatta intrisa di talco industriale.

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluyente Nitro 9210.0012.

Data 26/10/04