

SERIE 8210.0099 NERO LUCIDO - PITTURA BITUMINOSA NERA
Impieghi

Vernice bituminosa nera per la verniciatura di cisterne in ferro da interrare, ponteggi in ferro, tubazioni, chassis ecc.

Caratteristiche generali

Vernice lucida di colore nero intenso a base di bitumi ossidati.

Le caratteristiche principali sono:

- elevato potere idrorepellente;
- buona resistenza agli acidi;
- rapidità di essiccazione;
- facilità d'applicazione;
- buona copertura;
- buona elasticità ed aderenza ai supporti metallici.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	14 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,000 ± 0,050
Residuo secco	%	45 ± 2
Spessore ottimale	micron	40 - 50
Resa teorica	mq/lt	8 - 9 (allo spessore sopraindicato)
Aspetto del film	gloss	75 (lucido)
Diluente	codice	9120.0004
Essiccazione fuori polvere	minuti	15 - 20
Essiccazione al tatto	ore	5 - 6
Essiccazione in profondità	ore	24
Data la natura dei suoi componenti rimane sempre un po' plastico.		

Modalità applicative

A pennello	tal quale	all'occorrenza diluire con 9120.0004 al 2%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 5 - 7%
Aerografo	ugello pressione	mm. 1,5 Atm 3-4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Su ferro ben pulito, sgrassato, esente da ruggine e calamina.

Data 17/01/07