

**SERIE 8110.0002      PITTURA ALLUMINIO - PER MANTI BITUMINOSI**
**Impieghi**

Pittura alluminata per la verniciatura di manti bituminosi, palificazioni, strutture industriali in ferro, silos ecc. In tutti i casi di verniciatura su metallo si consiglia prima l'applicazione di una buona antiruggine.

**Caratteristiche generali**

Prodotto metallizzato dotato di:

- ottima aderenza su manti bituminosi
- elevato potere riflettente della luce e del calore (raggi infrarossi)
- elevata copertura
- rapidità di essiccazione

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/lt	0,960 ± 0,030
Residuo secco	%	38 ± 2
Spessore ottimale	micron	15 - 20
Resa teorica	mq/lt	14 (allo spessore sopraindicato)
Aspetto del film	gloss	70 circa
Diluente	codice	9110.0001 a pennello 9120.0004 a spruzzo
Essiccazione fuori polvere	minuti	15
Essiccazione al tatto	ore	4 - 6
Essiccazione in profondità	ore	12 - 14
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A pennello	tal quale	o diluito leggermente con 9110.0001
A spruzzo	tal quale	o diluito leggermente con 9120.0004
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,4 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**Cicli indicativi**

Su guaina bituminosa perfettamente pulita, esente da oli e, se vecchia, esente da polvere e particelle sfarinanti.

Su metallo meglio previa interposizione di una antiruggine quale ad esempio quelle della serie 130. Fosfinoxal.

Data 11/11/04