

**SERIE 3800.0000 OMNIA LUCIDO - SMALTO POLIVALENTE AD ACQUA**
**Impieghi**

Verniciatura e ripristino di infissi, mobili e qualsiasi supporto in legno o ferro opportunamente preparati.

Verniciatura di pareti murali e zoccolature ove si vuole la finitura lucida, lavabile e, se necessario, disinfettabile per locali adibiti alla produzione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, in conformità alla Normativa HACCP.

**Caratteristiche generali**

Smalto acrilico lucido idrosolubile, prodotto nelle tinte della cartella Omnia, dotato di:

- elevata scorrevolezza all'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- iningiallente;
- ininfiammabile.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	20 ± 4
Peso specifico	kg/lt	1,210 ± 0,030
Residuo secco	%	47 ± 2
Spessore ottimale	micron	30 - 40 per mano
Resa teorica	mq/lt	10 - 11
Lavabilità (Norma UNI 10560/1996)	cicli Gardner	> 12000 passate doppie
Resistenza agli agenti di disinfezione: dopo immersione per 24 ore in soluzione di Ipoclorito di Sodio al 3%		nessuna alterazione
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	90 - 100 su ferro 100 su legno
Aspetto del film	gloss	84 - 86 (lucido)
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 circa
Essiccazione in profondità	ore	12 - 14 dati rilevati a 20° C. e con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%.
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

**Modalità applicative**

A pennello		Prodotto pronto all'uso. All'occorrenza diluire con acqua al 5 - 7% massimo
A spruzzo	diluire con	acqua al 10 - 12% circa
Aerografo	ugello pressione	1,7 mm. 3 - 4 Atm
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**Cicli indicativi**
**SU LEGNO NUOVO**

Applicare una mano di Fondo Acrilico all'acqua bianco per Omnia serie 3790.0050, opportunamente diluito. Carteggiare dopo 12 ore e finire con due mani di Omnia applicate a 24 ore l'una dall'altra.

**SU FERRO NUOVO**

Pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine. Applicare una mano di una nostra antiruggine Inoxal o Fosfinoxal oppure di 1620.0000 Eko-Oxal se si desidera un ciclo totalmente all'acqua. Dopo 24 ore finire con due mani di Omnia.

**SERIE 3800.0000      OMNIA LUCIDO - SMALTO POLIVALENTE LUCIDO AD ACQUA**

**SU LEGNO E FERRO GIA' PITTURATI E IN BUONE CONDIZIONI**

Pulire perfettamente, se necessario stuccare e carteggiare eventuali imperfezioni, quindi applicare due mani di Omnia.

**SU MURO INTERNO NUOVO**

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Fondo Acrilico per Omnia 3790.0050 o di Titancril 2340.0003 e finire con una o due mani di Omnia.

**SU MURO INTERNO GIA' PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera e semilavabili escluse)**

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni traccia di sporco e di unto. Lasciare asciugare ed applicare due mani di Omnia.

**SU LAMIERA ZINCATA**

Il 3800.0000 può essere utilizzato anche su lamiera zincata e su PVC adeguatamente preparati.

**Note**

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.
- L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C.
- Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

Data 14/05/08