

SERIE 1380.0000 **ANTICA - FINITURA AD EFFETTO MICACEO**
 0001 **GRANA FINE**
 0015 **GRANA GROSSA**
 0300 **ARGENTO**

Impieghi

Come vernici di fondo e di finitura per la verniciatura del ferro battuto. Quindi per la verniciatura di cancelli, cancellate, ringhiere ed inferiate, nonché di minuteria metallica come cardini, catenacci, borchie ecc.

Caratteristiche generali

1380.0001 - vernice opaca di colore grigio scuro, leggermente metallizzata a grana fine.

1380.0015 - vernice satinata di colore scuro, metallizzata a grana grossa.

1380.0300 - vernice opaca di colore grigio chiaro, leggermente metallizzata, a grana grossa.

Esse possiedono:

- ottima aderenza su metallo;
- elevata elasticità;
- elevata resistenza agli agenti atmosferici (alto contenuto di pigmenti passivanti);
- alto potere coprente;
- aspetto estetico adeguato a lavori in ferro battuto antichi o recenti.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	12 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,200 ± 0,070
Residuo secco	%	65 ± 2
Spessore ottimale	micron	40 - 50
Resa teorica	mq/lt	8 - 10 (allo spessore sopraindicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	gloss	3 - 5 (opaco)
Diluyente	codice	9120.0004
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2
Essiccazione in profondità	ore	20
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9120.0004 al 10%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 15%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1
N.B. - A causa dei pigmenti contenuti nella serie 1380.0000 gli ugelli airless sono soggetti a un'usura superiore alla norma.		

Cicli indicativi

ALL'INTERNO

Su ferro nudo perfettamente pulito, sgrassato, senza ruggine ne calamina. L'Antica può essere sovraverniciata con se stessa se si desidera dare una seconda mano.

ALL'ESTERNO

Per ottenere il miglior risultato di protezione, l'Antica deve essere applicata su una buona antiruggine come ad esempio la Fosfinoxal serie 1300.0000 o su Epotec Primer serie 6120.0000.

Può essere applicata anche direttamente su lamiera zincata, adeguatamente preparata.

Data 02/08/07