

**SERIE 2190.0000**
**SAMOCASA**
**IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREP. ESTERNO/INTERNO A BASSO C.O.V.**
**Impieghi**

Idropittura traspirante idrorepellente per esterni ed interni a basso C.O.V., già nel pieno rispetto della futura normativa del 2010.

**Caratteristiche generali**

Pittura murale dall'aspetto vellutato le cui caratteristiche principali sono:

- alta copertura;
- buona lavabilità;
- idrorepellenza;
- elevata permeabilità che permette al muro di "respirare";
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

|                            |        |                 |
|----------------------------|--------|-----------------|
| Viscosità Brookfield       | Cps.   | 3200 ± 200      |
| Peso specifico             | kg/lt  | 1,638 ± 0,040   |
| Residuo secco              | %      | 69 ± 2          |
| Resa teorica               | mq/lt  | 8 - 9           |
| Aspetto del film           | gloss  | opaco vellutato |
| Diluente                   | codice | acqua           |
| Essiccazione fuori polvere | minuti | 5 - 10          |
| Essiccazione al tatto      | minuti | 20 - 30         |
| Essiccazione in profondità | ore    | 2 - 4           |
| Sovraverniciabilità        | ore    | 4 - 6           |

**Modalità applicative**

|  |   |   |
|--|---|---|
| A pennello   | diluire con                                     | acqua al 20 - 25%   |
| A rullo  | diluire con                                     | acqua al 15 - 20%   |
| A spruzzo  | diluire con                                     | acqua al 25 - 30%   |
| Airless  | ugello<br>pressione<br>rapporto di compressione | 0,018 - 0,023 pollici<br>120 - 160 kg/cm <sup>2</sup><br>30 ÷ 1 |
| Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.<br>Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.<br>Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo. |   |   |

**Cicli indicativi**
**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002, il Titancril 2340.0003 o il White Fixative 2340.0070.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il Titangum 2320.0020, il Titalprimer 2320.0100 o il White Fixative 2340.0070.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate.

La prima mano di Samocasa serie 2190.0000 va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

**Nota** - Le macchie indurite di Samocasa possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

Data 15/11/06