

**SERIE 2160.0000 TITALINA - IDROPITTURA SUPERLAVABILE EXTRA**
**Impieghi**

In edilizia come pittura murale superlavabile per esterni ed interni.  
 Per le sue qualità di resistenza si presta anche per cartelloni pubblicitari.

**Caratteristiche generali**

Idropittura di elevata qualità per esterni ed interni prodotta in una gamma di 18 tinte (di cui 8 tinte base) oltre al bianco ed al nero. (vedi cartella Titalina).

Presenta inoltre:

- elevatissimo punto di bianco (nella tinta bianca);
- elevata resistenza all'esterno;
- alta copertura;
- iningiallenza;
- ottima dilatabilità.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	cps.	2700 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,400 ± 0,070
Residuo secco	%	60 ± 2
Resa teorica	mq/lt	12 - 14 (misurata su superficie liscia)
Aspetto del film	gloss	opaco
Lavabilità UNI 10560/1996	cicli	> 3500
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Essiccazione in profondità	ore	3 - 5
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 20 %
A spruzzo	diluire con	acqua al 25 - 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1
<p>Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.          Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.          Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Le macchie indurite di Titalina possono essere facilmente rimosse con Diluyente Nitro 9210.0012. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.</p>		

**Cicli indicativi**
**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza, eliminando lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002, il Titancril 2340.0003 o il White Fixative 2340.0070.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il White Fixative 2340.0070, il Titangum 2320.0020 o il Titalprimer 2320.0100.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. Procedere quindi con il Fissativo isolante come sopra indicato.

La prima mano di Titalina va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

Data 07/07/08