

SERIE 2180.0200 BIOSLINE BIANCA - IDROPITTURA ANTIMUFFA PER INTERNO**Impieghi**

In edilizia come pittura murale traspirante.

Caratteristiche generali

Pittura murale bianca per interni ad effetto antimuffa, svolge una efficace azione preventiva contro la formazione di muffe. Adatta per locali che sono sottoposti a umidità come: bagni, cucine, sale pubbliche ecc.

E' inoltre dotato di:

- traspirabilità;
- discreta lavabilità;
- buona copertura;
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	3800 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,720 ± 0,030
Residuo secco	%	70 ± 2
Resa teorica	mq/lt	8 - 9 (misurata su superficie liscia)
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20
Essiccazione al tatto	ore	1
Essiccazione in profondità	ore	4 - 6
Sovraverniciabilità	ore	6 - 8

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20-25%
A rullo	diluire con	acqua al 15-20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 30-35%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Nel caso di applicazione a spruzzo, fare uso di mascherina protettiva.

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi**SUPPORTI NUOVI NON CONTAMINATI DA PRESENZA DI MUFFA**

- Applicazione di una mano di Fissativo Antimuffa serie 2340.0250 (vedi scheda tecnica)
- A muro asciutto, applicazione di due mani di Idropittura Antimuffa serie 2180.0200 distanziate tra loro di 4 - 8 ore secondo la temperatura dell'ambiente ed il grado di umidità dell'aria.

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON LA PRESENZA DI MUFFA

- Trattare con Sterilizzante Antimuffa Spray serie 2340.0200. Se la muffa è abbondante ripetere il trattamento dopo circa un'ora.
- Applicare una mano di Fissativo Antimuffa serie 2340.0250 (vedi scheda tecnica).
- Quando il muro è asciutto, applicare due mani di Idropittura Antimuffa 2180.0200, distanziate tra loro di 4 - 8 ore, secondo la stagione.

Note

Le gocce indurite di 2180.0050 possono essere facilmente rimosse con il Diluyente Nitro 9210.0012.

Data 20/10/04