

SERIE 2220.0050 IGRO' - PITTURA ANTIUMIDO BIANCA A BASE DI PLIOLITE**Impieghi**

In edilizia come rivestimento murale antiumido di grande efficacia per bloccare la formazione di macchie di salnitro, di umidità e la conseguente formazione di muffa senza ostacolare la traspirazione delle pareti.

Per superfici murarie interne che presentano o che potranno presentare tutti quegli inconvenienti dovuti all'infiltrazione di acqua sotto forma di umidità. Indicato pertanto per scantinati, bassi fondi, seminterrati, camere umide, ecc.

E' anche impiegato come fondo riempitivo.

Caratteristiche generali

Si presenta come una pasta morbida, bianca, leggermente tissotropica. Applicato su pareti resiste ad una contropressione capillare di 2,5 - 3 mt. di colonna d'acqua (0,3 Atm.).

Le caratteristiche principali sono:

- insensibilità al gelo;
- non imputridisce;
- non emana odori sgradevoli;
- non ingiallisce;
- è chimicamente inerte;
- non sfoglia.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	2000 ± 300
Peso specifico	kg/lt	1,450 ± 0,030
Residuo secco	%	63 ± 2
Resa teorica	gr/mq	700 in due mani (questa resa è relativa a 300 micron di spessore)
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluyente	codice	9120.0004
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 - 30
Essiccazione al tatto	ore	1,5
Essiccazione in profondità	ore	12 - 24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello e rullo	diluire con	9120.0004 al 8 - 10%
--------------------	-------------	----------------------

Norme da osservare

- Occorre prima di tutto procedere al risanamento del muro liberandolo da eventuali infestazioni di muffa, salnitro e da vecchie pitture in via di distacco, operando con spazzole di setola rigida.
- In presenza di muffa, prima della spazzolatura lavare abbondantemente con Titansteril 2340.0030 o con Sterilizzante Spray 2340.0200 ed attendere 24 ore. Quindi, diluito l'Igrò nella proporzione sopraindicata, applicarlo in due mani distanziate di 24 ore l'una dall'altra, operando a pennello, rullo o spruzzo come per una normale pittura murale.
- Consigliamo di trattare con Igrò l'intero ambiente da risanare, ma è indispensabile, volendo operare su una sola parete, trattarla interamente.

Note

Gli attrezzi impiegati vanno lavati col Diluyente 9120.0004. Asportare le macchie indurite con lo stesso diluyente.

Data 16/01/07