

**SERIE 2340.0100      LEGOR - DISPERSIONE PER EDILIZIA****Impieghi**

In edilizia per realizzare ponti di adesione, malte per riparazione o di ripresa, rinforzare malte per intonaci, masse spatolabili, pavimenti sottili in calcestruzzo, cemento cellulare, cemento fibrato, pannelli realizzati con resine espanse, vetrocemento ecc. Indicata anche per la preparazione di malte per la posa in opera di piastrelle ceramiche, per il consolidamento di superfici sfarinanti, per la protezione del calcestruzzo appena messo in opera, dalle possibili "bruciature" e dagli eccessivi sbalzi termici.

**Caratteristiche generali**

Il prodotto aggiunto ai materiali laterizi di cui si è detto, aumenta la resistenza all'acqua, l'aderenza ai vari supporti, le caratteristiche meccaniche del rivestimento.

Compatibile con cemento e calce, non deve invece essere usato con gesso, scagliola ed altre anidriti.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield mod.RTV a 20 giri/minuto	cps	3500 - 4000
Peso specifico	kg/lt	1,000 ± 0,030
Residuo secco	%	49 ± 2
pH		4,5
Diametro medio delle particelle	micron	0,2 circa
Temperatura minima d'impiego	°C	+ 5

**Modalità applicative**

Per l'uso, il prodotto deve essere diluito con acqua nel rapporto che va da un minimo di 1÷1 fino ad 1÷5 e quindi usato nel quantitativo necessario per l'impasto.

Al fine di esemplificare i dati quantitativi d'impiego, consideriamo una malta tipica normalmente impiegata. Su un metro cubo di malta si impiegano 300 kg di cemento e 110-130 litri di soluzione di 2340.0100 ottenuta, come si è detto, diluendo il prodotto nel rapporto di 1 ÷ 5 con acqua.

La granulometria degli inerti da usare, sarà in funzione al tipo di malta e al risultato finale che si vuole ottenere.

**Preparazione dei supporti**

Le superfici da trattare devono essere bene asciutte pulite e ben coerenti. Parti non bene solidificate devono essere asportate. Eventuale sporco costituito da oli o grassi oppure di diversa e varia natura deve essere assolutamente rimosso.

**Note**

Il prodotto deve essere conservato in recipienti ben chiusi in locali freschi, e con temperature non inferiori ai +5°C.

Data 03/11/04