

SERIE 2650.0000 FIBROMAT - PLASTICO FIBRATO ELASTOMERICO PER ESTERNO
Impieghi

Come rivestimento protettivo e decorativo a grana grossa per facciate di palazzi, interessate da crepe e cavillature di varie origini e dimensioni.

E' indicato tanto all'esterno quanto all'interno.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice presenta, dopo l'applicazione un aspetto vellutato costituito da uno strato a rilievo bucciato ottenuto passando un rullo, su cui è impresso il disegno desiderato, sul plastico precedentemente applicato con una spatola o taloscia.

La fibra presente nel prodotto ne aumenta l'elasticità e consente un'ottima applicazione anche su intonaco screpolato.

Possiede inoltre:

- elevata elasticità;
- ottima aderenza;
- insensibilità all'alcalinità del supporto;
- elevata resistenza alle intemperie;
- impermeabilità all'acqua.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	8000 ± 500
Peso specifico	kg/lit	1,550 ± 0,030
Residuo secco	%	77 ± 2
Spessore ottimale	mm	2 - 3 (determinato dalla profondità del disegno del rullo)
Resa teorica (effetto bucciato)	mq/lit	0.7 - 0.8
Resa teorica (effetto liscio)	mq/lit	4 - 4,5
Aspetto del film		bucciato opaco a grana grossa
Diluyente		il prodotto è pronto all'uso; all'occorrenza diluire con acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	25 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 - 3
Essiccazione in profondità	ore	24

Modalità applicative

A spatola (per rasare le imperfezioni superficiali)	il prodotto è pronto all'uso; all'occorrenza diluire con acqua al 0 - 5%	
A rullo (effetto bucciato)	diluire con	acqua al 0 - 5%
Dopo l'applicazione con la spatola si lascia passare qualche minuto e quindi lo si lavora con un rullo in gomma piena o in espanso. Quanto più il prodotto è "bagnato" tanto più il disegno risulterà arrotondato, mentre se lo si lavora in uno stadio più asciutto, il rilievo risulterà più vivo e con spigoli più taglienti.		
A pennello (per ottenere l'effetto liscio)	diluire con	acqua al 15 - 20%

Cicli indicativi

Applicare su supporti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non bene aderente.

Asportare tutte le parti di intonaco poco aderenti e ripristinare con Easy Plaster serie 2480.0150 oppure con apposite malte.

Non applicare su pareti calde o direttamente investite dal sole specie in estate.

Preparazione del supporto

Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di Titancril serie 2340.0003 o Titalprimer serie 2320.0100 al fine di garantire una perfetta aderenza e consolidamento del supporto.

Note

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluyente Nitro serie 9210.0012

19/07/06