

**SERIE 2440.0000      FIORENTINO GRAFFIATO - AD EFFETTO GRAFFIATO**
**Impieghi**

Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno.

**Caratteristiche generali**

Prodotto in pasta di consistenza soffice presenta, dopo l'applicazione, un aspetto vellutato ad effetto graffiato. Viene prodotto nel colore bianco ed in quelli della cartella colori dei Plastici per quantitativi di almeno 300 Kg. per ogni tinta.

Inoltre possiede:

- ottima aderenza;
- lavabilità;
- insensibilità alla calce;
- elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- non emana odori sgradevoli.

**Caratteristiche tecniche** (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	8000 ± 1000
Peso specifico	kg/lt	1,800 ± 0,100
Residuo secco	%	85 ± 5
Spessore ottimale	mm	2 (determinato dalla grandezza della graniglia che lo compone)
Resa teorica (con rilievo di 2 mm)	mq/lt	0,6 - 0,7
Diluyente		Il prodotto è pronto all'uso. All'occorrenza diluire con piccole aggiunte di acqua.
Essiccazione fuori polvere	ore	1
Essiccazione al tatto	ore	2 - 3
Essiccazione in profondità	ore	24

**Modalità applicative**

A spatola o taloscia	Dopo l'applicazione con la spatola o la taloscia, lo si spiana facendo uso dello stesso strumento o con un frattazzo da muratore. Può essere lavorato subito dopo l'applicazione o dopo qualche minuto. Non si deve però lasciare passare troppo tempo per evitare che si vedano le attaccature. Se si lavora col frattazzo in direzione verticale, il disegno sarà costituito da solchi rettilinei. Se si lavora in senso rotatorio, i solchi risulteranno curvi. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dal sole specie in estate.
Supporto	Supporti idonei sono: - intonaco civile di malta bastarda o equivalente; - intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a frattazzo fine; - intonaco a gesso per interni; - elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane. Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non bene aderente.
Preparazione del supporto	Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di Primer trasparente Titancril codice 2340.0003 o Titalprimer codice 2320.0100 (vedere schede tecniche) al fine di garantire un'aderenza perfetta.

**Note**

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C.

Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluyente Nitro codice 9210.0012.

Data 23/12/04