

SERIE 2431.0000 PLASTICO GF - AD EFFETTO LISCIO O BUCCIATO
Impieghi

Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di palazzi, ingressi, vani scala, saloni, locali pubblici, negozi ecc. E' indicato tanto all'esterno quanto all'interno.

Caratteristiche generali

Prodotto in pasta di consistenza soffice per applicazione a rullo e a pennello. Dopo l'applicazione, presenta l'aspetto caratteristico e tipico dei prodotti al quarzo. Possiede inoltre:

- elevato potere coprente;
- ottima aderenza;
- insensibilità alla calce;
- elevata resistenza alle intemperie (stabile agli sbalzi termici e di umidità);
- traspirabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	Cps	12500 ± 500
Peso specifico	kg/lt	1,680 ± 0,030
Residuo secco	%	78 ± 2
Resa teorica (effetto liscio)	mq/lt	5 - 5,5
Resa teorica (con rilievo di 1,2 mm)	mq/lt	1,3 - 1,5
Aspetto del film		opaco
Diluente		Il prodotto è pronto all'uso. In caso di diluizione procedere con piccole aggiunte di acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	25 - 30
Essiccazione al tatto	ore	2 - 3
Essiccazione in profondità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 15 - 20% - Dopo diluizione si applica in due mani con intervallo di 24 ore. Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate.
A rullo	tal quale	Dopo l'applicazione con la spatola o la taloscia, o con un pennello a setole piuttosto rigide, si lascia passare qualche minuto e quindi lo si lavora con un rullo in gomma piena o in espanso. Quanto più il prodotto è "bagnato" tanto più il disegno risulterà arrotondato, mentre se lo si lavora quando è più asciutto, il rilievo sarà più vivo e con spigoli più taglienti.

SUPPORTI IDONEI ALL'APPLICAZIONE DEL PLASTICO FIORENTINO A GRANA FINE 2431.0000:

- intonaco civile di malta bastarda o equivalente;
- intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata, tirata a frattazzo fine;
- intonaco a gesso per interni;
- elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.

Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non perfettamente aderente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di primer trasparente Titancril 2340.0003 o di Titalprimer 2320.0100 (vedere note tecniche relative) al fine di garantire una aderenza perfetta.

Conservare ed applicare il prodotto sopra i 5°C. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Gocce di prodotto indurito possono essere rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

Data 29/11/05