

**SERIE 3790.0050 FONDO BIANCO PER OMNIA**
**Impieghi**

Quale mano di fondo per manufatti in legno, in ferro o in muratura in ciclo con lo Smalto Acrilico all'acqua OMNIA sia lucido che opaco.

**Caratteristiche generali**

Fondo acrilico opaco bianco idrosolubile, dotato di:

- facilità e versatilità d'applicazione;
- rapidità d'essiccazione;
- buon potere di riempimento;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- iningiallente.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità tazza F/8	sec.	25 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,270 ± 0,030
Residuo secco	%	53 ± 2
Spessore ottimale	micron	20 - 30
Resa teorica	mq/lt	9 - 10
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	95 ± 5 su ferro 100 su legno buona su zincato
Aspetto del film	gloss	8 - 10 (opaco)
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	20 circa
Essiccazione al tatto	minuti	50 circa
Essiccazione in profondità	ore	5 - 6 dati ottenuti a 20 gradi C. e con umidità dell'aria inferiore al 70%
Sovraverniciabilità	ore	6 con se stesso o con Smalto Omnia.

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	acqua al 5 - 7% circa
A spruzzo	diluire con	acqua al 10 - 15% circa
A rullo	diluire con	acqua al 5 - 7% circa
Aerografo	ugello pressione	mm.1,7 Atm 3-4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**Cicli indicativi**
**SU LEGNO NUOVO**

Applicare una mano diluita di Fondo Acrilico per Omnia. Carteggiare dopo 12 ore e finire con due mani di Omnia.

**SU FERRO NUOVO**

Pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine. Applicare una mano di Fondo Acrilico per Omnia opportunamente diluito. Dopo 12 ore, finire con due mani di Smalto Omnia.

**SU MURO INTERNO NUOVO**

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare na mano di Fondo Acrilico per Omnia e finire con una o due mani di Smalto Omnia.

**SERIE 3790.0050 FONDO BIANCO PER OMNIA**

**SU LAMIERA ZINCATA**

Pulire e sgrassare il supporto, quindi applicare una mano di Fondo Acrilico per Omnia. Dopo 12 ore finire con due mani di Smalto Omnia.

Per ciascun ciclo, se si desidera una finitura lucida, applicare Smalto Omnia Lucido codice 3800.0050. Se si desidera una finitura setinata, applicare Smalto Omnia Seta codice 3820.0050.

**Note**

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione. L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.

Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

Data 16/11/04