

SERIE 3880.0050 SAMOLAC OPACO BIANCO - SMALTO MURALE ALL'ACQUA
Impieghi

Verniciatura di pareti murali di sale pubbliche, laboratori, bar, pub, ristoranti, ecc. che devono essere mantenute in buone condizioni, pertanto è richiesto un prodotto, non assorbente, facile da pulire, lavabile e, se necessario, disinfettabile come richiesto dalla Normativa HACCP.

Caratteristiche generali

Smalto acrilico idrosolubile, dotato di:

- elevata scorrevolezza all'applicazione;
- elevata lavabilità;
- rapidità d'essiccazione;
- inodore durante e dopo l'applicazione;
- ininfiammabile.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

| | | |
|----------------------------|--------|--|
| Viscosità Brookfield | Cps | 1600 ± 100 |
| Peso specifico | kg/lt | 1,360 ± 0,040 |
| Residuo secco | % | 57 ± 2 |
| Spessore ottimale | micron | 35 - 40 per mano |
| Resa teorica | mq/lt | 10 - 11 |
| Aspetto del film | gloss | 6 ± 1 |
| Lavabilità (UNI 10560/96) | cicli | > 12000 |
| Diluente | codice | acqua |
| Essiccazione fuori polvere | minuti | 20 - 30 |
| Essiccazione al tatto | ore | 2 circa |
| Essiccazione in profondità | ore | 12 - 14 dati rilevati con umidità relativa dell'aria inferiore al 70% |
| Sovraverniciabilità | ore | 6 - 8 |

Modalità applicative

| | | |
|------------|---|---|
| A pennello | diluire con | acqua al 5-10 % |
| A spruzzo | diluire con | acqua al 10% circa |
| Aerografo | ugello pressione | mm. 1,7 Atm 3-4 |
| Airless | ugello pressione rapporto di compressione | 0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1 |

Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 10°C. ed umidità relativa dell'aria superiore al 60% poiché si ritarda l'essiccazione.

L'applicazione non va effettuata mentre le superfici sono investite direttamente dai raggi del sole.

Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Il prodotto indurito può essere rimosso dagli attrezzi con Diluente Nitro.

Cicli indicativi
SU MURO INTERNO NUOVO

Rasare con Samostucco, carteggiare, applicare una mano di Titancril 2340.0003 e finire con una o due mani di SAMOLAC.

SU MURO INTERNO GIÀ PITTURATO CON IDROPITTURE LAVABILI (tempera escluse)

Lavare la superficie con acqua e detersivi per eliminare ogni eventuale traccia di sporco e di unto.

Lasciare asciugare ed applicare due mani di SAMOLAC.

18/06/08