

**SERIE 1390.0000 TITANZINC - FONDO FINITURA PER LAMIERE ZINCATE**
**Impieghi**

Come fondo e mano a finire su ferro e lamiera zincata per esterno ed interno su manufatti tipo grondaie, pluviali, guardrail ecc.

**Caratteristiche generali**

Prodotto setinato disponibile nei seguenti colori:

- 1390.0050 Bianco
- 1390.0627 Testa di moro
- 1390.0650 Rosso ossido
- 1390.0690 Verde ossido

Sue caratteristiche principali sono:

- ottima aderenza su metallo;
- buon potere anticorrosivo;
- facilità di applicazione;
- aspetto setinato;
- elevata resistenza all'esterno anche in atmosfera industriale ed in clima di mare.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Tazza F/8	sec.	14 ± 2
Peso specifico	kg/lt	1,180 ± 0,050
Residuo secco	%	52 - 57 (secondo la tinta)
Spessore ottimale	micron	50 ± 5
Resa teorica	mq/lt	11 - 12 (allo spessore indicato)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	gloss	15 ± 5 (secondo la tinta)
Diluyente	codice	9120.0004
Essiccazione fuori polvere	minuti	30
Essiccazione al tatto	ore	2
Essiccazione in profondità	ore	16
Sovraverniciabilità	ore	24

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	9120.0004 al 8-10%
A spruzzo	diluire con	9210.0012 al 10-15%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**Cicli indicativi**

- Su lamiera nuda perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine.
- Su lamiera zincata opportunamente preparata, minimo trattata con un lavaggio decappante di Catafos serie 9470.0208.
- La serie 1390.0000 va data preferibilmente in mano unica ed in spessore uniforme.
- Qualora si debba dare una seconda mano, è preferibile darla a spruzzo o a pennello operando molto velocemente e senza insistere nella pennellata onde evitare rimozioni. Può essere sovraverniciata con smalti sintetici serie 3410.0000, 3510.0000, 3540.0000, e smalti a rapida essiccazione serie 8370.0000 seguendo le indicazioni applicative sopra indicate.

Data 06/08/08