

**SERIE 2100.0050      BIANCO TITANO - IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE  
IDONEA PER CARTONGESSO**

### Impieghi

In edilizia come pittura murale lavabile supercoprente per interni ed esterni. Può essere usata per la verniciatura di cartongesso e pareti anche in mano unica, sebbene due mani siano consigliate più per ragioni di uniformità che di copertura. Il suo aspetto opaco, lievemente calcinato, ne fa il prodotto ideale per le pitturazioni di stile mediterraneo.

### Caratteristiche generali

Pittura murale bianca per esterni ed interni dall'aspetto opaco e dotata di:

- altissima copertura;
- elevatissimo grado di bianchezza;
- resistente al lavaggio (classe 2 UNI-EN 11998);
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità.

### Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	3500 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,700 ± 0,030
Residuo secco	%	73 ± 2
Resa teorica	mq/lt	8 - 10 (misurata su superficie liscia)
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	20 - 30
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

### Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 30 - 35%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

### Cicli indicativi

#### SUPPORTI NUOVI

Direttamente su cartongesso senza utilizzare fissativi.

Su intonaco ben stagionato, asciutto, spolverato e privo d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002 o il Titancril 2340.0003.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il Titalprimer 2320.0100 o il White Fixative 2340.0070.

#### SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. La prima mano di Bianco Titano va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

### Note

Le macchie indurite di Bianco Titano 2100.0050 possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

Data 24/02/06