

SERIE 2130.0250 BLITZ A.C. - IDROPITTURA BIANCA LAVABILE
Impieghi

In edilizia come pittura murale lavabile per interni ed esterni.

Caratteristiche generali

Pittura dall'aspetto vellutato dotata di:

- alta copertura;
- elevato punto di bianco;
- lavabilità;
- elevata permeabilità che permette al muro di "respirare";
- facile applicabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	3200 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,638 ± 0,040
Residuo secco	%	69 ± 2
Resa teorica	mq/lt	8 - 9
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 25 - 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ± 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.
 Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.
 Pennelli e attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
 Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua oppure di fissativo isolante a solvente, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di vernice.

- Per applicazione all'interno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002, il Titancril 2340.0003 o il White Fixative 2340.0070.
- Per applicazione all'esterno usare come fissativo il White Fixative 2340.0070, il Titengum 2320.0020 o il Titalprimer 2320.0100.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate.

La prima mano di Blitz va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

Note

Le macchie indurite di Blitz 2130.0250 possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

Data 21/04/04