

**SERIE 2120.0100 IDROPRIMA A.T. - IDROPITTURA BIANCA LAVABILE**
**Impieghi**

In edilizia come pittura murale per interno ad alta traspirabilità.

E' stata certificata dall'Istituto Giordano con Rapporto di prova N° 136282 del 19/04/00 idonea per il rivestimento incapsulante per lastre di cemento-amianto di TIPO "D" ( solo per interventi di rimozione ).

**Caratteristiche generali**

Pittura murale bianca di aspetto vellutato, dotata di:

- alta copertura;
- elevato punto di bianco;
- elevata traspirabilità;
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità;
- discreta lavabilità.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	cps	5700 ± 300
Peso specifico	kg/lt	1,650 ± 0,050
Residuo secco	%	72 ± 1
Resa teorica	mq/lt mq/kg	6 - 7 4 - 5
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 60
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	acqua al 15 - 20%
A rullo	diluire con	acqua al 15- 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 20 - 25%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1
Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C. Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.		

**Cicli indicativi**
**SUPPORTI NUOVI**

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua (Titanvil 2340.0002) o a solvente (Titangum 2320.0020) aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento del supporto e riduce il consumo di vernice.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le precedenti pitture in via di distacco, mediante raschiature e spazzolatura. Quindi procedere col fissativo isolante come sopraindicato.

Data 09/09/08