

**SERIE 2300.0050      PRESTIGIO BIANCO - IDROPITTURA LUCIDA****Impieghi**

In edilizia come idropittura lucida sia all'interno che all'esterno. Per ambienti dove si desidera un particolare effetto decorativo ed arredante dovuto all'aspetto lucido ed elegante del prodotto. Il risultato ottimale, vista la sua particolare capacità di distensione, si ottiene dopo adeguata preparazione del muro atta ad eliminarne tutte le irregolarità.

Quindi usato all'interno di appartamenti, negozi, bar, sale cinematografiche, ambienti ospedalieri, sale di riunione ecc.

**Caratteristiche generali**

- elevata brillantezza e punto di bianco;
- ottima aderenza ed elasticità;
- perfetta lavabilità;
- insensibilità alla calce;
- alta copertura;
- elevata resistenza alle intemperie (stabile agli sbalzi termici e di umidità);
- inodore;
- può essere colorata col nostro sistema Colormaker.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

|  |        |                         |
|--|--------|-------------------------|
| Viscosità Brookfield   | cps    | 2000 ± 500              |
| Peso specifico   | kg/lt  | 1,210 ± 0,050           |
| Residuo secco  | %      | 49 ± 2                  |
| Resa teorica (applic.liscia pennello)  | mq/lt  | 9 - 10                  |
| Aspetto del film   | gloss  | 50 - 55 (lucido)        |
| Resistenza al lavaggio (UNI 10560/1996)  | cicli  | > 10.000 passate doppie |
| Resistenza agli agenti di disinfezione:<br>dopo immersione per 12 ore in soluzione di<br>Ipoclorito di Sodio al 3% |        | nessuna alterazione     |
| Diluente   | codice | acqua                   |
| Essiccazione fuori polvere   | minuti | 15 - 30                 |
| Essiccazione al tatto  | minuti | 30 - 60                 |
| Essiccazione in profondità   | ore    | 12                      |

**Modalità applicative**

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| A pennello / rullo  | diluire con | acqua al 20 - 25% |
| Aggiungere l'acqua lentamente agitando continuamente, sino ad ottenere la giusta viscosità di applicazione.<br>Applicare a temperatura superiore a +5°C.<br>Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo. |             |                   |

**Cicli indicativi****SUPPORTI NUOVI**

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua (Titancril 2340.0003 o White Fixative 2340.0070) aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo di prodotto. Naturalmente occorre stuccare le piccole crepe e le eventuali imperfezioni del muro.

**SUPPORTI GIA' PITTURATI**

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Le pitture a tempera devono essere completamente rimosse. Quindi procedere con il ciclo sopraindicato.

Data 24/07/06