

**SERIE 2260.0000 SAMACRYL - IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE**
**Impieghi**

In edilizia come pittura murale acrilica superlavabile per esterni ed interni. Per le sue qualità di resistenza e non ingiallimento, viene impiegata anche nella realizzazione di cartelloni pubblicitari ecc.

**Caratteristiche generali**

Idropittura di elevata qualità per esterni ed interni prodotta nella tinta bianca. Sue caratteristiche sono:

- altissimo grado di bianchezza;
- elevata resistenza all'esterno;
- alta copertura;
- superlavabilità;
- iningiallenza;
- ottima dilatabilità;
- facile applicabilità.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	Cps.	5000 ± 500
Peso specifico	kg/lt	1,60 ± 0,03
Residuo secco	%	70 ± 2
Resa teorica	mq/lt	12 - 15 (misurata su superficie liscia)
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5
Essiccazione al tatto	minuti	10 - 15
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

**Modalità applicative**

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 30%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 25 - 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

**Cicli indicativi**

SUPPORTI NUOVI - Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso una mano di fissativo isolante all'acqua Titancril 2340.0003 oppure di fissativo isolante a solvente Titalprimer 2320.0100 o Titangum Inodore 2320.0030, aumenta l'aderenza, elimina lo sfarinamento equalizza l'assorbimento del supporto riducendo il rischio di formazione di macchie e riduce il consumo di idropittura.

- Per applicazione all'interno ed all'esterno usare come fissativo il Titanvil 2340.0002 o il Titancril 2340.0003 diluiti con acqua sino ad un rapporto massimo di 1:5.
- All'esterno si ottengono migliori risultati usando come fissativo il Titalprimer 2320.0100 diluito con il 20-40% di Diluente Nitro 9210.0012 in funzione dell'assorbimento del supporto.

SUPPORTI GIA' PITTURATI - Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura o sverniciatura nei casi in cui la vernice non venga via con facilità in tutti i punti. Anche le pitture a tempera devono essere asportate mediante lavaggio.

La prima mano di SAMACRYL 2260.0050 va data un po' più diluita delle successive per favorire la penetrazione nel supporto.

**Note** - Le macchie indurite di SAMACRYL 2260.0050 possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro 9210.0012.

18/12/06