

SERIE 2110.0050 TRASPIROL - IDROPITTURA MURALE BIANCA PER INTERNO
Impieghi

In edilizia come idropittura ad alta traspirabilità per interno.

Consigliato per la verniciatura di appartamenti ed in particolare cucine e bagni ove si ha formazione di condensa.

Formulato con pigmenti esenti da metalli pesanti inquinanti e privo di solventi organici.

Caratteristiche generali

Pittura murale bianca per interni, dotata di:

- alta copertura;
- elevato punto di bianco;
- facile applicabilità;
- perfetta traspirabilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps.	3200 ± 200
Peso specifico	kg/lt	1,650 ± 0,050
Residuo secco	%	68 ± 2
Resa teorica	mq/lt	6 - 7
Aspetto del film	gloss	opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	5 - 10
Essiccazione al tatto	minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	ore	2 - 4
Sovraverniciabilità	ore	4 - 6

Modalità applicative

A pennello	diluire con	acqua al 20 - 25%
A rullo	diluire con	acqua al 15 - 20%
A spruzzo	diluire con	acqua al 25 - 30%
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

La prima mano può essere più diluita al fine di facilitare la penetrazione nella porosità del supporto.

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata.

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C.

Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.

Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Cicli indicativi
SUPPORTI NUOVI

Il Traspirol deve essere applicato su muro asciutto, esente da sporco di varia natura e non sfarinante.

Un'ottima copertura si ottiene con 2 - 3 mani.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere come sopraindicato.

Data 14/10/04